GRAFİT (Grf)
Çatalca-Kalfaköy-Domuzdere Sahası
Tenör : % 30 C (Domuzdere sahası); % 0.29 C (Kalfaköy sahası)
Rezerv : Sahalarda rezerv çalışmaları yapılmamıştır. Domuzdere sahası Türkiye'nin eskiden işletilen önemli grafit yataklarından biridir.

KAOLEN (Kao)
Arnavutköy-Aktoprak Sahası
Tenör : % 23-25 Al_2O_3
Rezerv : 95.925 ton görünür+muhtemel rezerv.

KİL (Kil)
Kilyos-Kanlıbostan Sırtı,Kısırkaya, Demirciköy, Uskumruköy, Ağlamışkaya Sahaları
Tenör : % 33-60 Al_2O_3
Rezerv : 22.532.470 ton görünür+muhtemel rezerv vardır.
Şile-Karakiraz-Avcıkoru-Üvezli Sahası
Tenör : % 26-40 Al_2O_3 ve % 1.4-6.19 Fe_2O_3
Rezerv : 193.942.436 ton görünür, 85.564.166 ton muhtemel, 57.789.393 ton mümkün.
Eyüp-Çiftealan-Kısırmandıra Sahası
Tenör :% 25.6-41 Al_2O_3, % 1-5 Fe_2O_3
Rezerv : 1.120.130 ton görünür, 5.102.265 ton görünür+muhtemel rezerv. Yataklar işletilmektedir.
Arnavutköy-Öpümce Köyü, Aktoprak Sahaları
Tenör : % 23-25 Al_2O_3
Rezerv : 208.300 ton görünür+muhtemel rezerv.

KUVARSİT (Qz)
Kartal ilçesi(Paşaköy, Samandıra, Sultanbeyli, (Teferrüç Tepe, Kelepe) kuvarsit Sahaları
Tenör :% 93.19-93.98 SiO_2, % 2.2-3.3 Al_2O_3, % 1.8-2.6 Fe_2O_3
Rezerv : 16.465.884 ton görünür ve 31.881.768 ton muhtemel. Sahadaki kuvarsitler gazlı beton imalinde kullanılabilir özelliktedir.
Kurnaköy (Karakolbayır-Kocabayır) Kuvarsit Sahaları
Tenör :% 93.17-98.20 SiO_2, % 0.03-3.73 Al_2O_3, % 0.30-1.4 Fe_2O_3
Rezerv : 1.918.477 ton görünür, 3.836.947 ton muhtemel Kuvarsitler cam, silika refrakter tuğla ve gazlı beton imalinde kullanılabilir niteliktedir.

KUVARS KUMU (Qzk)
Şile- Avcıkoru, Yeşilada, Sofular Sahası
Tenör : % 76-99 SiO_2
Rezerv : 6.620.533 ton görünür+muhtemel rezerv.
Çatalca (Binkılıç, İhsaniye, Kalfaköy, Belgrad Köy, Karamandere) Sahaları
Tenör : % 83.22-99.58 SiO_2
Rezerv : 5.358.132 ton görünür, 4.032.607 ton muhtemel. Yataklardan bir kısmı işletilmektedir.

MANGANEZ (Mn)
Çatalca-Binkılıç-Inceğiz Sahası
Tenör : % 30-32 Mn
Rezerv : 300.000 ton görünür+muhtemel. Geçmiş yıllarda işletilmiştir.

MERMER (Mr)
Çatalca (Karamandere) Sahası
Kalite : Pembe-beyaz renkli kötü kaliteli kalkşistlerden oluşmuştur.
Rezerv : Antik bir mermer ocağıdır.

TUĞLA-KİREMİT (TğKi)
Ömerli, Büyükdere ve Sarıyer Sahası
Kalite : İyi
Rezerv :15.175.000 ton jeolojik rezerv.